

IDROPRIMER

Primer bituminoso ecologico

CARATTERISTICHE

Idroprimer è un promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume caldo con un'ottima adesione su ogni tipo di superficie. Il prodotto è costituito da bitume distillato, acqua ed additivi che ne consentono una essiccazione rapida.

ASPETTO

Liquido marrone medioviscoso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	0,95 - 1,15	-
Residuo secco in massa a 130°C	%	32 - 37	-
Tempo di efflusso (Tazza Ford foro n°4)	sec	20 - 30	-
Viscosità DIN/4 a 20°C	sec	15 - 20	-
PH	-	11 - 13	-

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature	Diluizione	Tipo di diluente	Pulizia attrezzi
Pennello	ca. 20 %	Acqua	Acqua
Rullo	ca. 20 %	Acqua	Acqua
Spruzzo	ca. 25 %	Acqua	Acqua

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane.

CONSUMO

Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto. Normalmente è di ca. 200 gr/mq per le superfici cementizie.

INDICAZIONE DI APPLICAZIONE

Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C - MAX 40°C

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% U.R.

In superficie	45"
Al tatto	1 h e 30'
Tempi di ripresa	4 h

IMBALLAGGIO

Colori disponibili	Nero
Confezionamento	5 kg - 10 kg - 20 kg

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN 3°C - MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	12 mesi

NORME DI SICUREZZA

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre conoscenze scientifiche ed esperienze pratiche. Pertanto non implicano in nessun caso garanzie o responsabilità da parte della CASALI S.p.A. su l'utilizzo dei nostri prodotti e non dispensano l'acquirente dal verificare l'idoneità, mediante prove pratiche, all'uso previsto nelle reali condizioni operative. La CASALI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei propri prodotti in qualsiasi momento.