

DERMARUBBER

Impermeabilizzante liquido elastobituminoso in emulsione acquosa

CARATTERISTICHE

Dermarubber è una guaina liquida costituita da una emulsione bituminosa elastomerizzata con speciali macromolecole che rendono il prodotto essiccato, impermeabile e particolarmente elastico. Viene usato quale impermeabilizzante di superfici cementizie sia orizzontali che verticali, a vista o controterra, per ripristinare l'impermeabilità di impermeabilizzazioni bituminose deteriorate. Il prodotto deve essere protetto dalle radiazioni ultraviolette, qualora sia applicato a vista va trattato con una o due mani di Reflex, Reflex AR o Dermacolor.

ASPETTO

Pasta tixotropica di colore marrone.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm ³	1,05 - 1,15	± 0,05
Residuo secco	%	64 - 68	± 1
Viscosità Brookfield (viscosimetro Brookfield girante 6 velocità 10)	mPa·s	30000 - 40000	± 6000
PH	-	8,3 - 9	-

PRIMER CONSIGLIATO

Dermaprimer - Idroprimer.

INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature	Diluizione	Tipo di diluente	Pulizia attrezzi
Pennello	10 %	Acqua	Acqua
Rullo	10 %	Acqua	Acqua
Spatola metallica liscia	Pronto all'uso	-	Acqua

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane.

CONSUMO

Ca. 1,5 - 2 kg/mq distribuito in due mani.

INDICAZIONE DI APPLICAZIONE

Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C - MAX 40°C.

L'essiccazione del prodotto deve essere avvenuta prima dell'arrivo di nebbia, pioggia o gelo. Non è consigliato applicare il prodotto su superfici che presentano ristagni d'acqua prolungati.

ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% U.R.

In superficie	60'
Al tatto	6 h
Tempi di ripresa	24 h

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Flessibilità a freddo	°C	-20	± 5
Allungamento a rottura	%	730	-
Carico di rottura	N/mm ²	0,77	-

IMBALLAGGIO

Colori disponibili	Nero
Confezionamento	5 kg - 10 kg - 20 kg

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN 3°C - MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	12 mesi

NORME DI SICUREZZA

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre conoscenze scientifiche ed esperienze pratiche. Pertanto non implicano in nessun caso garanzie o responsabilità da parte della CASALI S.p.A. su l'utilizzo dei nostri prodotti e non dispensano l'acquirente dal verificare l'idoneità, mediante prove pratiche, all'uso previsto nelle reali condizioni operative. La CASALI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei propri prodotti in qualsiasi momento.