

## DERMAPRIMER

Primer bituminoso a base solvente

## CARATTERISTICHE

Dermaprimer è un promotore di adesione per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide e bitume a caldo. Il prodotto è costituito da bitumi in soluzione, con solventi rigenerati per distillazione, ad essiccazione rapida ed aderisce su ogni superficie. Dermaprimer può essere utilizzato anche nella protezione di materiali ferrosi quali tubi innocenti, cisterne, tubazioni, strutture ecc.. Su richiesta è disponibile anche la versione Dermaprimer Special che si differenzia per l'impiego di solventi di primo utilizzo.

## ASPETTO

Liquido nero.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica	U.M.	Valore	Tolleranza
Peso specifico	Kg/dm <sup>3</sup>	0,9	± 0,1
Residuo secco in massa a 130°C	%	41	± 2
Viscosità (con tazza Ford foro n°4)	sec	12 - 17	-
Viscosità DIN/4 a 20°C	sec	12 - 17	-
Punto di infiammabilità a vaso chiuso	°C	< 21	-
Autoinfiammabilità	°C	> 200	-
PH a 20°C	-	Neutro	-

## INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature	Diluizione	Tipo di diluente	Pulizia attrezzi
Pennello	Pronto all'uso	-	DIL S1
Rullo	Pronto all'uso	-	DIL S1
Spruzzo	ca. 5 %	DIL S1	DIL S1

## SOTTOFONDO

Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito ed asciutto eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane.

## CONSUMO

Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto. Normalmente è di ca. 200 gr/mq per le superfici cementizie.

### INDICAZIONE DI APPLICAZIONE

Temperatura limite di applicazione: MIN 5°C - MAX 40°C.  
Applicando il prodotto in ambienti chiusi è opportuno l'uso di apparecchiature respiratorie appropriate.

### ESSICCAZIONE O INDURIMENTO A 23°C E 50% U.R.

In superficie	30' - 60'
Al tatto	100' - 140'
Tempi di ripresa	3 h

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Caratteristiche	Valore	U.M.
Punto di rottura Frass del bitume ossidato	-10	°C
Penetrazione Dow a 25°C del bitume	10 - 20	dmm
Punto di rammollimento PA bitume	90 - 100	°C

### IMBALLAGGIO

Colori disponibili	Nero
Confezionamento	5 lt - 10 lt - 20 lt

### INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione	MIN -5°C - MAX 40°C
Stabilità nelle confezioni originali	24 mesi

### NORME DI SICUREZZA

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.

*Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre conoscenze scientifiche ed esperienze pratiche. Pertanto non implicano in nessun caso garanzie o responsabilità da parte della CASALI S.p.A. su l'utilizzo dei nostri prodotti e non dispensano l'acquirente dal verificare l'idoneità, mediante prove pratiche, all'uso previsto nelle reali condizioni operative. La CASALI S.p.A. si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei propri prodotti in qualsiasi momento.*